

Korte praktische mededeelingen en een vragenbus

onder leiding van den heer I. J. E. DE VRIES.

Op de in het vorige tijdschrift verschenen vraag: „Hoe zijn de tot op heden verkregen resultaten met silicaat-cementen”, zijn de volgende antwoorden ingekomen:

Antwoord I.

Ascher's artificial enamel overtreft in chemisch en mechanisch weerstandsvermogen evenals in kleur en doorschijnendheid (bij pas gelegde vullingen) de zinkphosphaten. In een zeker percentage der gevallen verkleurt de Ascher-vulling na maanden of jaren; vullingen in halscaviteiten worden dikwijls op den langen duur poreus en onoogelijk.

Voor retentie der vulling is steeds verankering (ondersnijding) noodzakelijk; de aanvankelijke adhaesie gaat spoedig te loor. — Niet zelden sterft de pulpa onder een Ascher-vulling af, zelfs somtijds in tanden met tamelijk oppervlakkige caviteiten. Beschutting van het tandbeen tegen de zuren van het cement door gutta percha of een indifferent cement is daarom steeds gewenscht. *Porselein* blijft de voorkeur behouden.

WITTHAUS.

Antwoord II.

Mij komt *Ascher's improved Artificial Enamel* als een zeer goed vulmateriaal voor. Evenals alle andere, vereischt het uiterst correcte behandeling. — Zag ik enkele malen afbrokkelen aan de randen, daar is het mij nog niet zeker of 't aan mij, dan wel aan persoonlijke eigenaardigheden bij de patiënt lag. — Ook amalgaam gedraagt zich in verschillende monden niet gelijk.

Indien een watje niet gemakkelijk op een gladde naald houdt, strijke men deze even over een stukje was.

Zenuw-extractoren reinigt men het gemakkelijkst van aanhangend pulpa-weefsel, wattevezels, enz., door de naald langzaam door een eenige malen saamgevouwen stukje cofferdam te halen.

Wortelkanalen reinigt men het vlugst van bloed door groote stukjes watte te gebruiken, even bevochtigd met alcohol, met dien verstande, dat het gedeelte der watte, dat men in het kanaal brengt, als gewoonlijk zeer dun is; de rest evenwel laat men buiten het kanaal hangen. Door capillaire attractie zuigt het geheele stuk watte zich spoedig vol.

Appliceer nooit arsenik op een acuut ontstoken pulpa. — Phenol liquefact of nog beter *Buckley's modified phenol* bevrijdt de patiënt onmiddellijk van pijn.

DE VRIES.

Als dragers voor watjes met *tinctura jodii* of *mastix*, zijn zeer practisch de „*pearless wood applicators*”, verkrijgbaar bij de firma *Spruyt-Hillen* te Arnhem. Men spaart zijne pincetten en ze zijn boven de soms gebezigde lucifer-houtjes te prefereren.

B.